



Mirka NC zımparalar yeni Anti-Korozyon (Non-Corrosion) Ürün Serisi


Korozyona duyarlı yüzeylerin hazırlanması için kullanılan zımpara mümkün olduğunca ağır metallerden arındırılmalıdır. Alüminyum bazlı materyaller ve AOEM'lerden korozyona karşı duyarlı malzemelerin zımparalanması yönünde gelen talepler giderek artmaktadır. Mirka günümüzde net ve kağıt bazlı ürünlerden, örgüsüz (non-woven) disklerle ve şeritlere kadar uzanan komple bir ürün gamı sunarak pazarın bu gereksinimini karşılayan ilk zımpara firmasıdır.

Neden Anti-Korozyon (NC) ürünler?

Geleneksel zımparalama ürünleri önemli miktarlarda demir, krom ve bakır gibi ağır metaller içerirler. Zımparalama işlemi sırasında tanecikler alüminyum yüzeyi bozabilir. Boya veya oksit tabakasında, cilalama sonrasında meydana gelen çizikler veya kusurlar (eloksallı kaplamalı alüminyum) korozyon sürecini tetikleyebilir. Araçların taş çentiklerine ve diğer hasarlara maruz kalan kaporta ve çamurluk kenarları gibi gövde kısımları da risk taşımaktadır. Alüminyum parçaların satış sonrası onarımı son derece kritik işlemler gerektirmektedir.

Fark nedir?

NC ürün serisinde, mümkün olan en düşük miktarda ağır metal kirleticiler içeren özel ham maddeler kullanılmaktadır. Metal içeriğini azaltmak ve tutarlı bir kalite düzeyini garantilemek amacıyla, tüm üretim süreci boyunca özel prosedürler uygulanmaktadır. NC ürünler, yapıları nedeniyle, muadilleri olan geleneksel ürünlerden çok daha az ağır metal içeriği sergilerler.



Mirka NC zımparalar yeni Anti- Korozyon (Non-Corrosion) Ürün Serisi



Mirka NC ürün serisi, alüminyum gibi korozyon duyarlı alt katmanların zımparalanmasına ilişkin AOEM şartlarını yerine getirmektedir.



Abranet NC, temiz ve güvenli bir çalışma ortamına katkıda bulunur.

Mirka NC zımparalar

Mirlon® NC VF <ul style="list-style-type: none">• rulolar, levhalar ve diskler 	Abranet® NC <ul style="list-style-type: none">• diskler• zımpara kum aralığı P80–P600 	Abralon® NC <ul style="list-style-type: none">• diskler (standart Abralon)• tüm zımpara kumları 	Gold NC <ul style="list-style-type: none">• diskler• zımpara kumları P80–P500 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anti-Korozyon (non-corrosion) zımparalarda ağır metallerin varlığına ilişkin kanıt

Ürün	Fe	Cr	Cu	Zn	Ni
Mirlon® NC VF	62	5,3	<4	1,3	<4
Rakip 'dokuma olmayan' zımpara	1190	26	6	14	6
Abranet® NC P180	70	4,1	2,2	2,1	<3
Rakip 'kağıt' zımpara	490	5,9	5,5	5,7	-
Abralon® NC P360	6,7	3,1	<3	1,6	5
Rakip 'sünger' zımpara	97	19	6,7	2,6	-
Gold NC P150	42,3	1,08	1,16	2,6	<0,5
Rakip 'kağıt' zımpara	3600	3,3	8,2	18	1,2

AOEM'in zımparalama ürünlerinde ağır metal içeriğine ilişkin şartı < 100 ppm < 10 ppm < 5 ppm < 5 ppm < 5 ppm

Daha fazla bilgi için lütfen www.mirkaturkiye.com.tr adresini ziyaret edin ya da Mirka'nın YouTube kanalındaki videolarına göz atın.
Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi

