

Marine

Process pour le Gel coat



Mirka® DEROS 650CV
Ø 150 mm - Excentricité 5 mm

Élimination des défauts	ÉTAPE 1		Galaxy Ø 150 mm – Grain 240
	ÉTAPE 2		Galaxy Ø 150 mm – Grain 320
	ÉTAPE 3		Galaxy Ø 150 mm – Grain 500
Traitement des rayures	ÉTAPE 4		Interface Net et Galaxy Ø 150 mm – Grain 800
	ÉTAPE 5		Interface Net et Galaxy Ø 150 mm – Grain 1000
Préparation au lustrage (pour les couleurs claires)	ÉTAPE 5		Interface Net et Galaxy Ø 150 mm – Grain 1200
	ÉTAPE 5		Interface Net et Galaxy Ø 150 mm – Grain 1200
Préparation au lustrage (pour les couleurs sombres)	ÉTAPE 5		Interface Net et Galaxy Ø 150 mm – Grain 1200
	ÉTAPE 5		Interface Net et Galaxy Ø 150 mm – Grain 1200

PONÇAGE



ÉTAPE 1

- Positionner l'abrasif Mirka® Galaxy – Grain 240 sur la ponceuse Mirka® DEROS 650CV.
- Poncer la surface.



ÉTAPE 2

- Passer au grain 320 et continuer le ponçage avec Mirka® Galaxy.



ÉTAPE 3

- Poncer avec Mirka® Galaxy – Grain 500.



ÉTAPE 4

- Continuer en positionnant l'interface Net sur le plateau de la ponceuse.
- Poncer avec Mirka® Galaxy – Grain 800.



ÉTAPE 5

- Finir le ponçage avec Mirka® Galaxy – Grain 1000 et l'interface Net. Pour les surfaces sombres, utiliser le grain 1200.



ÉTAPE 6

- Nettoyer la surface poncée avec un chiffon microfibras avant de passer à la phase de lustrage.

À NOTER !

En prolongeant la phase de ponçage et en utilisant des grains plus fins, le temps nécessaire au lustrage sera plus court. Cela réduira l'ensemble de la durée et du coût du traitement de la surface.

Dedicated to the finish.

Marine

Process pour le Gel coat



Mirka® PS1437
Lustreuse – Ø 150 mm

Remonter le brillant	<p>ÉTAPE 1</p>  <p>Pâte de lustrage Polarshine® 45 et Peau de mouton torsadée</p>
	<p>ÉTAPE 2</p>  <p>Polarshine® 12 et Mousse Black M alvéolée</p>
Lustrage de finition pour les couleurs sombres	<p>ÉTAPE 2</p>  <p>Polarshine® 12 et Mousse de lustrage alvéolée</p>
	<p>ÉTAPE 4</p>  <p>Chiffon microfibres</p>
Nettoyage	

LUSTRAGE



ÉTAPE 1

- Équiper la lustreuse Mirka® PS 1437 avec la peau de mouton torsadée.



- Appliquer la pâte de lustrage Polarshine® 45 sur la peau de mouton torsadée. Commencer à lustrer.



ÉTAPE 2 (pour les couleurs sombres)

- Utiliser la mousse Black M alvéolée, appliquer la pâte de lustrage Polarshine® 12 et lustrer la surface.



ÉTAPE 2 (pour les couleurs claires)

- Utiliser une mousse de lustrage alvéolée et appliquer Polarshine® 12 sur la mousse.
- Lustrer la surface.



ÉTAPE 3

- Nettoyer la surface lustrée avec un chiffon microfibres.

Dedicated to the finish.